

LABORATORIOS PROASEO S.A.S				
	CÓDIGO FTLP-027	FECHA DE VERSIÓN Enero de 2022	VERSIÓN 02	

FICHA TÉCNICA SELLADOR PARA PISOS

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Sellador para Pisos

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S

NIT: 900.697.045-7

Dirección: Calle 74b No. 69k-23, Barrio Las Ferias

Ciudad: Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: 4202686

Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Producto formulado para formar una película brillante en el piso de alto rendimiento y resistencia al tráfico y a la suciedad, protegiéndolo del desgaste y deslizamiento. Su composición, mezcla de polímeros y resinas acrílicas, emulsiones de ceras, plastificantes, niveladores de superficie y emulsificantes, proporciona películas transparentes de muy larga duración, alto brillo, resistentes a los rayones y manchas.

SECCIÓN 3: Composición

Plastificantes, solventes, cera polietilénicas y poliméricas, nivelador, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Opaco
Color	Blanco Lechoso
Olor	Inoloro
pH	7,0 – 8,5
Densidad 20°C	1,0 – 1,05 g/cm3
Contenido Sólidos	20 – 25%
Solubilidad	100%

LABORATORIOS PROASEO S.A.S				
	CÓDIGO FTLP-027	FECHA DE VERSIÓN Enero de 2022	VERSIÓN 02	

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de aplicar la cera polimérica, el piso debe ser lavado con detergente neutro y quedar completamente libre de polvo y cualquier otra suciedad.

Seguidamente agregar en un balde la cantidad necesaria para recubrir una parte del área total, humedezca el trapero (exclusivo para esta función) con el producto y aplique la primera capa de forma uniforme, aplique la segunda en dirección. Aplique dos capas para mayor resistencia, deje secar aproximadamente 15 minutos entre capa y capa.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Almacenar en un lugar bien ventilado. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. Mantener fresco.

Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 1000, 2000, 3000, 3800 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaqueta en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2022/01